

PM-100 - Pêndulo de impacto em Madeiras



Aplicações.

Modelo PM-100 Pendulo de impacto para Charpy em corpo de prova de madeira, cartões e derivados não metálicos..

Fácil operação e simplicidade de trabalho, mostra os resultado diretamente no Dial.
Elevação e Liberação Manual.

Normas atendidas.

ISO 3348 - 75 Wood -- Determination of impact bending strength.

Características.

Extrema rigidez e baixo atrito.

Teste de Charpy..

Desenvolvido com a máxima segurança para operação.

Dimensões : 1180 x 1100 x 1820 mm

Peso : 400 kg



Martelo: 100 J

Velocidade de impacto: 4.45 m/s

Ângulo de queda : 150°

Ângulo do Cutelo: 30°



Batente Charpy

Distância dos apoios: 240 mm

Dimensões do CP : 20 x 20 x 300 mm

Raio dos batente: R 15 mm